Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

A0-640 BM-02 PLASTICO MATE INT.

Fecha de edición: Abril 2014

- **Buena aplicabilidad**
- **Buena opacidad**

Descripción

Pintura plástica económica de buena relación calidad/precio para decoración de superficies en interiores.

Usos típicos

Se puede aplicar sobre cualquier soporte de los utilizados habitualmente en construcción civil, por ejemplo, estucos sintéticos, revoco, hormigón, ladrillo, piedra, y otros.

Características

Acabado…….....	Mate / liso
Color…….	Blanco
Sustrato…….	Todo tipo de soportes en interior
Rendimiento práctico……..	8 - 10 m^2/L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación……..	Brocha, rodillo y pistola airless
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa)...	Superficial – Aprox. 1 hora Repintado – 3 a 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……..	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 8 g/L COV[a)]
Estabilidad en almacén…….	2 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC

[a)] El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

FICHA TÉCNICA

A0-640 BM-02 PLASTICO MATE INT.

Fecha de edición: Abril 2014

Modo de empleo

Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Soportes nuevos - Sobre soportes débiles o pulverulentos, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Sobre soportes de cartón yeso y estucos proyectados, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua (ref. A0-180) diluído 1:6 en agua para uniformizar la absorción y obtener un mejor acabado.

Soportes ya anteriormente pintados - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer zonas dañadas com Masilla Plastica Blanca (ref. A5-191) y proceder en seguida conforme indicado para soportes nuevos.

Soportes anteriormente encalados – Cepillar cuidadosamente. Si el soporte se presenta libre de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138) caso contrario aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Incoloro (ref. E4-137).

Soportes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de chimenea o de incendio - Cepillar y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Soportes con hongos y algas - Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.
Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.
Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del suporte:
  - 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Brocha/rodillo - Listo al uso. Si fuera necesario, diluir con un 10% de agua y exclusivamente la primera capa.
  - Pistola airless - diluir un máx. de 5% con agua.
- Aplicación:
  - Aplicar dos capas de BM-02 Plastico Mate Int.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es